

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年10 月27 日 (27.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/101942 A1

(51) 国際特許分類: **H05K 9/00**,
H01F 1/34, C08L 83/05, C10M 107/50, 125/10, 139/04,
C10N 10/16, 20/00, 30/08, 40/14, 50/10

(74) 代理人: 河備健二 (KAWABI, Kenji); 〒1700013 東京
都豊島区東池袋三丁目 9 番 7 号 東池袋織本ビル 6 階
Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015489

(22) 国際出願日: 2004 年10 月20 日 (20.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-099880 2004 年3 月30 日 (30.03.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式
会社ジェルテック (GELTEC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒
1080075 東京都港区港南 2-1 3-4 0 品川 T S ビル
Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林 達也
(KOBAYASHI, Tatsuya) [JP/JP]; 〒4240882 静岡県
静岡市清水楠新田 3 9-1 ロイヤルシャトー草
薙北 2 0 2 Shizuoka (JP). 古谷 織絵 (FURUYA,
Orie) [JP/JP]; 〒4228046 静岡県静岡市中島 1 0 0 0
Shizuoka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: EXTRUDABLE CROSSLINKED GREASY ELECTROMAGNETIC-WAVE ABSORBER

(54) 発明の名称: 押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材

(57) Abstract: A crosslinked greasy electromagnetic-wave absorber which comprises a crosslinked silicone gel, preferably one having a consistency of 50 to 200 (JIS K 2220, 1/4 cone), and a filler for electromagnetic-wave absorption dispersed therein, preferably a mixed filler comprising an electromagnetic-wave absorbent and a flame retardant. The crosslinked greasy electromagnetic-wave absorber, which is extrudable, is characterized by having the ability to retain its shape by itself although flowable and by containing the filler for electromagnetic-wave absorption in an amount of 200 to 800 parts by weight per 100 parts by weight of the crosslinked silicone gel. It is excellent in electromagnetic-wave absorption, thermal conductivity, and flame retardancy and is reduced in temperature dependence. It is extrudable and can be applied to gaps to which sheet products are difficult to apply. It can be applied thinly.

(57) 要約: 本発明は、架橋シリコーンゲル、好ましくは稠度が 50 ~ 200 (JIS K 2220 1/4 コーン) の架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤、好ましくは電磁波吸収剤と難燃剤の複合充填剤を分散してなる架橋済グリース状電磁波吸収材であって、該架橋済グリース状電磁波吸収材は流動性でありながら自己保形性を有し、電磁波吸収用充填剤を架橋シリコーンゲル 100 重量部に対して、200 ~ 800 重量部含有することを特徴とする押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材で、電磁波吸収性、熱伝導性、難燃性に優れ、温度依存性が少なく、押出し可能で、シート製品での適用が困難な隙間や薄塗布に適用することができる。



WO 2005/101942 A1

明 細 書

押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材

技術分野

- [0001] 本発明は、押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材、これを充填・封入した容器、その容器の製法、及びこれらを利用した電磁波吸収方法に関し、特に、電磁波吸収性、熱伝導性、難燃性に優れ、温度依存性が少なく、シート製品での適用が困難、またはシート貼り付けの作業が著しく劣る場合の隙間や薄塗布に適用することができる押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材、これを充填・封入した容器、その容器の製法、及びこれらを利用した電磁波吸収方法に関する。

背景技術

- [0002] 近年、放送、移動体通信、レーダー、携帯電話、無線LANなどの電磁波利用が進むに伴い、生活空間に電磁波が散乱し、電磁波障害、電子機器の誤動作などの問題が頻発している。特に、電磁波を発生する機器内部の素子やプリント基板パターンから放射される不要電磁波（ノイズ）が干渉や共振現象を発生させ、機器の性能、信頼性の低下を誘発する近傍電磁界の電磁波対策、及び演算素子の高速化による発熱量の増大に対する放熱対策が急務となりつつある。
- [0003] これらの問題を解決するための方法としては、主に、発生したノイズを反射させて発生源に帰還させる反射法、ノイズを安定電位面（接地部等）に誘導させるバイパス法、又はシールド法等がとられている。
- [0004] しかしながら、最近の機器の小型・軽量化の要求による高密度実装に伴い、ノイズ対策部品実装のスペースが少なくなり、省電力化の要求による素子駆動の低電圧化に伴い、電源系に他媒体からの高周波が結合し易くなり、演算処理速度の急速な高速化の要求によりクロック信号の狭いことに伴い、高周波の影響を受け易くなり、樹脂筐体の急激な普及に伴い、電磁波が漏れ易い構造となり、利用周波数帯域の急増に伴い、相互に影響されやすい環境下におかれるようになる等の理由により、いずれの方法も近傍電磁界の電磁波対策と放熱対策を十分に両立させる方法とはなっていないのが現状である。

- [0005] こうした問題点を解決するため、樹脂製筐体内の素子やプリント基板パターンから発生するノイズを熱エネルギーに変換する電磁波吸収体が使用され始めている。電磁波吸収体は、磁性損失特性を利用して発生するノイズの電磁波エネルギーを吸収して熱エネルギーに変換して筐体内での反射と透過を抑制する機能、及び基板パターンや素子端子をアンテナとして放出される電磁エネルギーに対してインピーダンス付加によりアンテナ効果を劣化させて、電磁エネルギーレベルを低下させる機能を有するものが必要であり、これらの機能を十分に有するものが望まれている。
- [0006] このような問題に対応するものとして、電磁波エネルギー損失材と保持材を混合してなる可撓性を有するシート状電波吸収層と、有機繊維布に高導電性金属材料を無電解メッキしてなる電波反射層を積層した柔軟な薄型電磁波吸収体(特許文献1)が提案されている。
- [0007] また、機器外部への電磁波漏洩を防ぐため、金属板を電磁波シールド材として設置することや筐体に導電性を持たせて電磁波シールド性能を付与することが行われているが、このシールド材で反射、散乱した電磁波は機器内部に充満して電磁干渉を助長してしまうという問題や、機器内部に設置された複数の基板間での電磁干渉の問題を解決するため、導電性支持体と、軟磁性体粉末と有機結合剤からなる絶縁性軟磁性体層を積層した形の電磁波干渉抑制体(特許文献2)が提案されている。
- [0008] さらに、導電性充填剤をシリコン樹脂中に分散させてなる電磁波反射層の少なくとも一方の面に、電磁波吸収性充填剤をシリコン樹脂中に分散させてなる電磁波吸収層を積層したことを特徴とする電磁波吸収体(特許文献3)が開示され、高い電磁波吸収性能、高い電磁波シールド性能を持つと共に、シリコン樹脂自体の性質を反映して、加工性、柔軟性、耐候性、耐熱性に優れたものとなつてとされている。さらにまた、フェライト等の金属酸化物磁性体粒子と金属酸化物等の熱伝導性充填剤とを含むシリコンゲル組成物から形成される電磁波吸収性熱伝導シリコンゲル成形シート(特許文献4)が開示されている。
- [0009] しかしながら、いずれの技術においても、電磁波吸収体の構造はシート状等に成形したものであり、シート製品での適用が困難な筐体に設けられた放熱効率向上用の開口部(例えば、スリット)等に対応するには複雑な裁断等処理が必要で十分な対応

ができなかった。また、そのような部位に塗布したりして用いる材料として、例えば、絶縁樹脂100重量部に対して、軟磁性体粉200〜900重量部を含有する高透磁率の電磁シールド用絶縁ペースト(特許文献5)、有機結合剤とカップリング剤を含むセンダスト軟磁性粉末とを混合した粘稠体からなる電磁波吸収接着剤(特許文献6)、扁平なFe-Al-Si合金粉末と有機結合剤を含む形状自在な組成物からなる複合磁性ペースト(特許文献7)、炭素繊維、磁性粒子、グラファイト化カーボンシリコーン樹脂等に配合した液状電波干渉防止組成物(特許文献8)、塗布される際には液状である熱硬化性樹脂等に磁性粉末を配合して用いる電磁波シールド用材料(特許文献9)、磁性体粒子からなる電磁波吸収材料と、有機結合材を混練して形成された電磁波吸収ペースト(特許文献10)が開示されている。しかし、いずれの材料も、液垂れ現象や周囲への滲み現象、磁性粉末との相分離現象が起こり易く、目的とする場所への十分な薄塗布ができず、さらに、チューブやシリンジ等の容器に入れて扱うことが容易でなく、その取り扱いが難しいものであった。

[0010] 特許文献1:特許第3097343号公報

特許文献2:特開平7-212079号公報

特許文献3:特開2002-329995号公報

特許文献4:特開平11-335472号公報

特許文献5:特開平4-252498号公報

特許文献6:特開平11-50029号公報

特許文献7:特開平11-54985号公報

特許文献8:特開2000-244173号公報

特許文献9:特開2001-284877号公報

特許文献10:特開2001-77585号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0011] 本発明の目的は、上記問題点等に鑑み、液垂れ現象や周囲への滲み現象、充填剤との相分離現象を改善し、グリース、ペースト、粘土等のように、チューブやシリンジ等の容器に入れることができ、チューブを手で握ったり、シリンジのピストンをエア-

の力で押す程度の弱い力で押し出すことが可能であり、押し出し後は、力を加え任意の形状にかたちづくることができ、それを適用した機器内で拡散現象(滲み現象)は起こらず、たとえ傾斜状態のような軽微な負荷を加えた状態で保持しておいても、そのまま放置しておくかぎり形状をそのままに保つことができる自己保形性を持ち、経時変化が少なく、さらに、電磁波吸収性、熱伝導性、難燃性に優れ、温度依存性が少なく、シート製品での適用が困難な隙間や薄塗布に適用することができる押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材、これを充填・封入した容器、その容器の製法、及びこれらを利用した電磁波吸収方法を提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0012] 本発明者らは、かかる課題を解決するために鋭意研究の結果、シリコーンゲルをつくるための原料中に電磁波吸収用充填剤を分散させ、加熱させて得た押出可能な架橋済グリース状物は、架橋物であるから流動しないと思われていたが、意外にもシリンジのピストン等による程度の弱い力で流動し、かつ特定の形状に加工でき、たとえ傾斜状態のような軽微な負荷を加えた状態で保持しておいても、その成形物は自然に放置している限りそのままの形状を保つ自己保形性をもつことを見出し、好ましくは電磁波吸収剤としてソフトフェライト及び／又は扁平軟磁性金属粉を用い、さらに好ましくは難燃性材料としてマグネタイトを含む複合充填剤を特定量配合することにより、電磁波吸収性、熱伝導性、難燃性に優れ、温度依存性が少なく、シート製品での適用が困難な隙間や薄塗布に適用することができる押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材とすることができることを見出し本発明を完成した。
- [0013] すなわち、本発明の第1の発明によれば、架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤を分散してなる架橋済グリース状電磁波吸収材であって、該架橋済グリース状電磁波吸収材は、流動性でありながら自己保形性を持ち、電磁波吸収用充填剤を架橋シリコーンゲル100重量部に対して、200〜800重量部含有することを特徴とする押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材が提供される。
- [0014] また、本発明の第2の発明によれば、第1の発明において、架橋シリコーンゲルが、稠度が50〜200(JISK2220 1/4コーン)であることを特徴とする押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材が提供される。

- [0015] また、本発明の第3の発明によれば、第1又は2の発明において、電磁波吸収用充填剤が、電磁波吸収剤と難燃剤の混合物であることを特徴とする押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材が提供される。
- [0016] また、本発明の第4の発明によれば、第3の発明において、電磁波吸収剤が無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライト及び／又は扁平軟磁性金属粉であることを特徴とする押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材が提供される。
- [0017] また、本発明の第5の発明によれば、第4の発明において、無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライトがジメチルジメトキシシランまたはメチルトリメトキシシランで表面処理したソフトフェライトであることを特徴とする押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材が提供される。
- [0018] また、本発明の第6の発明によれば、第4又は5の発明において、無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライトのpHが8.5以下であることを特徴とする押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材が提供される。
- [0019] また、本発明の第7の発明によれば、第3～6のいずれかの発明において、難燃剤がマグネタイトであることを特徴とする押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材が提供される。
- [0020] また、本発明の第8の発明によれば、第1～7のいずれかの発明の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材が充填、封入されてなる容器が提供される。
- [0021] また、本発明の第9の発明によれば、第8の発明において、容器がシリンジ又はチューブ形状であることを特徴とする容器が提供される。
- [0022] また、本発明の第10の発明によれば、架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤を分散させるに際し、該架橋シリコーンゲルの原料物質と電磁波吸収用充填剤を混合中又は混合後に、加熱させ架橋済グリース状電磁波吸収材を得た後、該架橋済グリース状電磁波吸収材を容器に充填、封入することを特徴とする第8又は9の発明の容器の製造方法が提供される。
- [0023] また、本発明の第11の発明によれば、架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤を分散させるに際し、該架橋シリコーンゲルの原料物質と電磁波吸収用充填剤を混合して得られた混合液を容器に充填、封入した後、容器全体を加熱させて該容器

中のシリコーンゲルを架橋させることを特徴とする第8又は9の発明の容器の製造方法が提供される。

- [0024] また、本発明の第12の発明によれば、第8又は9の発明の容器に充填、封入された架橋済グリース状電磁波吸収材を筐体の放熱用開口部周辺に薄膜状に塗布し、放熱用開口部からの不要電磁波の輻射を抑制する不要電磁波の吸収方法が提供される。

発明の効果

- [0025] 本発明の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材は、電磁波吸収性、熱伝導性、難燃性に優れ、温度依存性が少なく、シート製品での適用が困難な隙間や薄塗布に適用することができる。また、本発明の押出し可能な架橋済グリース状放熱材は、グリース、ペースト、粘土等のように、チューブやシリンジ等の容器に入れることができるため、チューブを手で握ったり、シリンジのピストンをエアの力で押す程度の弱い力で押し出すことが可能であり、押し出し後は、力を加え任意の形状にかたちづくることができ、たとえ傾斜状態のような軽微な負荷を加えた状態で保持しておいても、そのまま放置しておくかぎり形状をそのままに保つことができる性質である自己保形性を持ち、架橋済みであるため経時変化が少なく、従来のものとは違った新しいタイプの電磁波吸収材である。

図面の簡単な説明

- [0026] [図1]第1図は、実施例の電磁波吸収材の磁性損失の測定結果の図である。

発明を実施するための最良の形態

- [0027] 本発明は、(a)ソフトフェライト、(c)マグネタイト、及び(d)シリコーンを含有する電磁波吸収体、(a)ソフトフェライト、(b)扁平軟磁性体金属粉、(c)マグネタイト、及び(d)シリコーンゲルを含有する電磁波吸収体、前記電磁波吸収体からなる電磁波吸収層と導電体の電磁波反射層を有し、剥離フィルム層、電磁波吸収層、電磁波反射層、絶縁体層、粘着剤層及び剥離フィルム層をこの順に積層した積層電磁波吸収体であり、以下に各構成成分、製法等について詳細に説明する。

- [0028] 本発明の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材は、架橋シリコーンゲルに電磁波吸収用充填剤を分散させたものであり、本発明の容器は、該押出し可能な架

橋済グリース状電磁波吸収材を充填、封入したものであり、本発明の容器の製造方法は、該押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材を充填、封入する方法である。以下に各構成成分、容器、製法について詳細に説明する。


[0029] 1. 架橋シリコーンゲル

本発明の押出し可能なグリース状電磁波吸収材では、架橋シリコーンゲルが、グリース状電磁波吸収材のマトリックスとして使用される。架橋シリコーンゲル自体は、公知の化学物質であるが、本発明の押出し可能なグリース状電磁波吸収材として使用するものは、シリンジやチューブ等から押し出せる程度に流動性があること、電磁波吸収用充填剤を大量に配合しても可塑性や自己保形性があること、低分子量のシリコーン化合物を含有しないこと、アルケニル基の残存量がすくないこと、ケイ素に直接結合した水素基の残存量が少ないこと等の条件を満たす特定の架橋シリコーンゲルが特に望ましい。

[0030] 架橋シリコーンゲルのJIS K2220 1/4コーンで測定した稠度は、50〜200である。稠度が200を超えると、自己保形性がなくなり、塗布した場合の周囲への滲み・拡散現象がおこり、稠度が50未満であると、流動性が悪くなり望ましくない。

[0031] 本発明で用いられる架橋シリコーンゲルの製法は、特に限定されないが、通常は、後述するオルガノハイドロジェンポリシロキサンとアルケニルポリシロキサンとを原料とし、両者を触媒の存在下でハイドロシル化反応(付加反応)させることにより得られる。すなわち、本発明においてシリコーンゲルの原料物質とは、多くの場合、オルガノハイドロジェンポリシロキサンとアルケニルポリシロキサンを指す。原料の1つとして用いられるオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、下記の一般式(1)で表されるものが好ましい。

[0032] [化1]




式(1)中、 R^1 は同一又は異種の置換もしくは非置換の1価の炭化水素基を表し、 R

R^2 、 R^3 および R^4 は R^1 または $-H$ を表し、 R^2 、 R^3 および R^4 の少なくとも2つは $-H$ を表し、 x 及び y は各単位の数を示す整数であり、各単位はブロックあるいはランダムに配置されており、ランダムが好ましく、 x は0以上の整数であるが10〜30がこのましく、 y は0以上の整数であるが1〜10が好ましい。 $x+y$ は5〜300の整数であるが、30〜200が好ましい。また、 $y/(x+y) \leq 0.1$ の範囲がこのましく、この範囲をこえると架橋点が多くなり、本発明の架橋済グリース状材料は得られない。 R^1 の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等のアルキル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基、フェニル基、トリル基等のアリール基、ベンジル基、フェニルエチル基等のアラルキル基、あるいはこれらの水素原子が部分的に塩素原子、フッ素原子などで置換されたハロゲン化炭化水素などが挙げられる。

[0033] ケイ素原子に直接結合した水素($Si-H$)は、ケイ素原子に直接または間接的に結合したアルケニル基と付加反応(ハイドロシリル反応)を行うために必要であり、オルガノハイドロジェンポリシロキサン分子中にすくなくとも2個必要であり、ケイ素原子に直接結合した水素の数が少ないと架橋点の数が少なすぎ、シリコーンゲルを形成することができず、シリコーンオイルの性質と変わらなくなり好ましくなく、ケイ素原子に直接結合した水素の数が多すぎると架橋点の数が多過ぎシリコーンゴムの性質とかわらなくなり好ましくない。勿論、オルガノハイドロジェンポリシロキサン中の $Si-H$ 基の数は、アルケニルポリシロキサン中のアルケニル基の数と相対的に望ましい比率があり、 $Si-H$ 基/アルケニル基の比が0.85〜1.25となる量にて含有すること、特に0.9〜1.1の範囲が本発明では好ましい。この数値範囲では、残存するアルケニル基が少なくなり高温に曝される電子機器内で酸化劣化がすくなくなり、残存する $Si-H$ 基の数も少なくなり、水素発生による熱伝導率の低下も少なくなる。

[0034] また、本発明の架橋シリコーンゲルを製造する際に用いられるもう1つの原料であるアルケニルポリシロキサンは、下記の一般式(2)で表されるものが好ましい。

[化2]



式(2)中、 R^1 は同一又は異種の置換もしくは非置換の1価の炭化水素基を表し、 R^5 、 R^6 および R^7 は R^1 またはアルケニル基を表し、 R^5 、 R^6 および R^7 の少なくとも2つはアルケニル基を表し、 s 及び t は各単位の数を示す整数であり、各単位はブロックあるいはランダムに配置されており、ランダムが好ましく、 s は0以上の整数を表し、 t は0以上の整数を表し、 $s+t$ は10～600の整数であり、かつ $t/(s+t) \leq 0.1$ の範囲がこのましく、この範囲をこえると架橋点が多くなり、本発明の架橋済グリース状材料は得られない。 R^1 の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等のアルキル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基、フェニル基、トリル基等のアリール基、ベンジル基、フェニルエチル基等のアラルキル基、あるいはこれらの水素原子が部分的に塩素原子、フッ素原子などで置換されたハロゲン化炭化水素などが挙げられる。

[0035] ケイ素原子に直接または間接的に結合したアルケニル基(ビニル基、アリル基等)は、ケイ素原子に直接結合した水素(Si-H)と付加反応(ハイドロシリル反応)を行うために必要であり、アルケニルポリシロキサン分子中にすくなくとも2個必要であり、アルケニル基の数が少ないと架橋点の数が少なすぎ、シリコーンゲルを形成することができず、シリコーンオイルの性質と変わらなくなり好ましくなく、アルケニル基の数が多すぎると架橋点の数が多過ぎシリコーンゴムの性質とかわらなくなり好ましくない。勿論、アルケニルポリシロキサン中のアルケニル基の数は、オルガノハイドロジェン中のケイ素原子に直接結合した水素(Si-H)の数と相対的に望ましい比率があり、 Si-H 基／アルケニル基の比が0.85～1.25となる量にて含有すること、特に0.9～1.1の範囲が本発明では好ましいことは、上記した理由と同じである。 $s+t$ の数は、架橋点の間の距離を決定し、数が少ないと架橋点が多くなり、望ましくなく、 $s+t$ の数が多すぎると、架橋点の数が少なくなりこのましくなく、分子量も大きくなりすぎ、シリンジから吐出することができず好ましくない。

[0036] 本発明において、一般式(1)で表されるハイドロジェンポリシロキサンは、珪素原子に直結した-H(水素基)を有しており、一般式(2)で表されているアルケニルポリシロキサンは、炭素-炭素二重結合を有しているもので、炭素-炭素二重結合と-H(水素基)が付加反応をおこすが、これをハイドロシリル化反応という。

[0037] 上記ハイドロシリル化反応は、公知の技術を用いて行うことができる。すなわち、この反応は、エタノール、イソプロピルアルコール等のアルコール系、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系、ジオキサン、THF等のエーテル系、脂肪族炭化水素系、塩素化炭化水素系の有機溶剤中または無溶媒で行われる。また、反応温度は通常50〜150℃であり、塩化白金酸、塩化白金酸とアルコールより得られる錯体、白金-オレフィン錯体、白金-ビニルシロキサン錯体、白金-リン錯体等の触媒を用い反応させることができる。触媒の使用量は、アルケニルポリシロキサンに対して、白金原子として通常1〜500ppmであり、硬化性および硬化後の製品の物理的特性を考慮して、3〜250ppmが好ましい。

[0038] 2. 電磁波吸収用充填剤

本発明の架橋シリコーンゲルに配合できる電磁波吸収用充填剤としては、電磁波吸収機能を有する電磁波吸収剤であれば、特に制限がないが、例えば、ソフトフェライト、扁平軟磁性体金属粉等を挙げることができ、これらは、1種類でも複数種を混合して用いても良く、さらに、これらの電磁波吸収剤に加え難燃剤を配合した複合充填剤が好ましい。

[0039] 本発明の架橋シリコーンゲルに配合できる上記電磁波吸収剤のソフトフェライトとしては、微弱な励磁電流でも磁氣的機能を発揮するものである。ソフトフェライトとしては、特に限定されるものではないが、Ni-Zn系フェライト、Mn-Zn系フェライト、Mn-Mg系フェライト、Cu-Zn系フェライト、Ni-Zn-Cuフェライト、Fe-Ni-Zn-Cu系、Fe-Mg-Zn-Cu系及びFe-Mn-Zn系などのソフトフェライトが挙げられ、これらの中では、電磁波吸収特性、熱伝導性、価格等のバランスの面から、Ni-Zn系フェライトが好ましい。

[0040] また、ソフトフェライトの形状は特に限定されるものではなく、球状、繊維状、不定形状等の所望の形状にすることができる。本発明においては、高い充填密度で充填す

ることができ、より高い熱伝導性を得ることができるため、球状であることが好ましい。ソフトフェライトが球状の場合の粒径は、高い充填密度での充填をできるようにするとともに、粒子の凝集を防止して配合作業を容易にすることができる。

[0041] Ni-Zn系フェライトをこのような形状で用いることにより、後述するシリコーンゲルの硬化阻害を起こさせず、シリコーンゲル材料への分散性にも優れ、ある程度の熱伝導性が発揮できるようになる。

[0042] さらに、ソフトフェライトの粒径分布 D_{50} は、1〜30 μm 、好ましくは1〜10 μm である。ソフトフェライトの粒径分布 D_{50} が1 μm 未満であると500MHz以下の低い周波数帯域では電磁波吸収性能が低下する傾向があり、30 μm を超えると電磁波吸収体としての平滑性が劣るようになり、好ましくない。

[0043] ここで、粒径分布 D_{50} とは、粒度分布計によって求められた粒径の小さい値から重量を累計して50%になったときの粒径の値の範囲を示すものである。

[0044] 本発明で用いるソフトフェライトは、ソフトフェライトの表面に存在する残留アルカリイオンの影響を抑えるために無官能基系シラン化合物で処理する必要がある。ソフトフェライトは、後述のシリコーン中に配合して用いるが、その表面に存在する残留アルカリイオンが、シリコーンの縮合型あるいは付加型の硬化機構において、硬化阻害の要因となる場合があり、硬化阻害を引き起こすと、ソフトフェライトを高充填することができず、さらに充填されたソフトフェライトの分散が十分でなくなる。

[0045] 無官能基系シラン化合物でソフトフェライトの表面を処理することにより、無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライトのpHを8.5以下、好ましくは8.2以下、より好ましくは7.8〜8.2にすることが好ましい。ソフトフェライトのpHを8.5以下にすることにより、シリコーンの硬化阻害を抑制し、どのようなシリコーンにも適用することができるようになる。また、ソフトフェライトとシリコーンのなじみが良好となり、その結果、シリコーン中へのソフトフェライトの充填量を増やすと同時に熱伝導性充填剤との混合性を高め、均一な成形体を得ることができる。

[0046] 本発明で用いることのできるソフトフェライトの表面処理用の無官能基系シラン化合物としては、メチルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン

、ジフェニルジエトキシシラン、イソブチルトリメトキシシラン、デシルトリメトキシシラン等が挙げられる。これらの中では、ジメチルジメトキシシラン、メチルトリメトキシシランが好ましい。なお、これらの無官能基系シラン化合物は、単独または二種類以上を組合せて用いることができる。

[0047] 本発明のソフトフェライトの表面処理用シラン化合物として、フィラー等の表面処理に用いる通常の官能基含有シランカップリング剤、例えば、エポキシ系シラン化合物、ビニル系シラン化合物等の表面処理剤を用いると加熱下の環境試験で硬度が上昇するという硬度変化が生じると、熱分解によるクラック等が発生し、形状維持ができなくなり外観損傷を起こし好ましくない。

[0048] 上記の無官能基系シラン化合物によるソフトフェライト表面の処理方法は、特に制限されず、通常のシラン化合物等による無機化合物の表面処理方法を用いることができる。例えば、ソフトフェライトをジメチルジメトキシシランの約5重量%のメチルアルコール溶液に浸漬・混合させ、次いで該溶液に水を加えて加水分解処理を行わせ、得られた処理物をヘンシェルミキサ等で粉碎・混合することにより得られる。無官能基系シラン化合物は、ソフトフェライトに対して約0.2〜10重量%であるのが好ましい。

[0049] 本発明の架橋シリコーンゲルに配合できる電磁波吸収剤の上記扁平軟磁性金属粉としては、MHz〜10GHzの広周波数帯域で安定したエネルギー変換効率を有する効果を有する材料である。

[0050] 扁平軟磁性金属粉としては、特に限定されず、軟磁性を示し機械的な処理で扁平化できるものであれば良いが、高い透磁率を有し、かつ低自己酸化性を有し、形状的にもアスペクト比(平均粒径を平均厚さで除した値)が高いものが望ましい。具体的な金属粉としては、Fe-Ni合金系、Fe-Ni-Mo合金系、Fe-Ni-Si-B合金系、Fe-Si合金系、Fe-Si-Al合金系系、Fe-Si-B合金系、Fe-Cr合金系、Fe-Cr-Si合金系、Co-Fe-Si-B合金系、Al-Ni-Cr-Fe合金系、Si-Ni-Cr-Fe合金系等の軟磁性金属が例示され、これらの中では、特に自己酸化性の低さの点からAlまたはSi-Ni-Cr-Fe系合金が好ましい。また、これらは1種でも2種以上混合して用いても良い。

[0051] 自己酸化性は、加熱下の大気中で暴露試験を行い、試料の重量変化率から求め

ることができる。200℃の大気中に300時間暴露してその重量変化率が0.3%以下であるものが好ましい。扁平軟磁性金属粉の自己酸化性が低いと、透過性の高いシリコーンゲル等をバインダー樹脂として用いても、湿度などの周辺環境条件の変化による経年的な磁性特性の劣化を起こさない特徴を有する。したがって、どのようなバインダー樹脂でも用いることができるという利点を有する。

[0052] さらに、自己酸化性が低いと、粉塵爆発の危険性がなくなり、非危険物扱いのものとして、大量の貯蔵が可能になり、取り扱いが容易で生産効率を上げることができるという利点を有する。

[0053] 扁平軟磁性金属粉の平均厚さは、0.01～1 μm が望ましい。0.01 μm より薄くなると樹脂中での分散性が悪くなり、外部磁場による配向処理を施しても粒子が十分に一方方向に揃わない。同一組成の材料でも透磁率などの磁気特性が低下し、磁気シールド特性も低下してしまう。逆に、平均厚さが1 μm を超えると、充填率が低下する。また、アスペクト比も小さくなるので反磁界の影響が大きくなり、透磁率が低下してしまうためシールド特性が不十分となる。

[0054] さらに、扁平軟磁性金属粉の粒径分布 D_{50} は、8～42 μm が好ましい。粒径分布 D_{50} が8 μm 未満ではエネルギー変換効率が低下し、42 μm を超えると粒子の機械的強度が低下し機械的に混合させた場合は破損し易くなる。

ここで、粒径分布 D_{50} とは、粒度分布計によって求められた粒径の小さい値から重量を累計して50%になったときの粒径の値の範囲を示すものである。

[0055] さらにまた、扁平軟磁性金属粉の比表面積は、0.8～1.2 m^2/g が好ましい。扁平軟磁性金属粉は、電磁誘導によるエネルギー変換機能を果たす材料であるから、比表面積が大きいほど、高エネルギー変換効率を維持することができるが、比表面積が大きいほど機械的強度が弱くなる。したがって、最適範囲を選択する必要がある。比表面積が0.8 m^2/g 未満では高充填は可能であるがエネルギー交換機能は低くなり、1.2 m^2/g を超えると機械混合させた場合は破損し易く、形状保持が難しくなり、高充填してもエネルギー交換機能は低くなる。

ここで、比表面積は、BET測定装置で測定する値である。

[0056] また、アスペクト比は、17～20が好ましく、タップ密度は0.55～0.75 g/ml が好

ましい。また、これらの金属磁性体扁平形状粉の表面は、酸化防止剤が施されていることが好ましい。

[0057] 本発明で用いる扁平軟磁性金属粉は、マイクロカプセル化して用いることが好ましい。扁平軟磁性金属粉をソフトフェライト等と複合充填すると、体積抵抗と併せ、絶縁破壊強度が低下し易い。マイクロカプセル化を行うことにより、この絶縁破壊強度の低下を防止すると同時に、その強度を向上させることができる。

[0058] マイクロカプセル化の方法は、とくに限定されず、扁平軟磁性金属粉の表面をある程度の厚さに被覆し、扁平軟磁性金属粉のエネルギー変換機能を阻害しないような材料を用いて行う方法であれば、どのような方法であっても良い。

[0059] 例えば、扁平軟磁性金属粉の表面を被覆する材料として、ゼラチンを用い、ゼラチンを溶解したトルエン溶液に軟磁性金属粉末を分散させ、その後トルエンを揮発除去して軟磁性金属粉をゼラチンで被覆カプセル化した扁平軟磁性金属粉を得ることができる。この場合、例えば、ゼラチン重量が20%で扁平軟磁性金属粉が80%程度の重量比のマイクロカプセル化物は約100 μ mの粒径を有するものとして得られ、それを用いた電磁波吸収体の絶縁破壊強度は、マイクロカプセル化を行わなかった場合の約2倍に向上させることができる。

[0060] 上記電磁波吸収剤に加えて用いる難燃剤としては、マグネタイトが好ましく、マグネタイトとは、酸化鉄(Fe_3O_4)であり、前記ソフトフェライト及び／又は扁平軟磁性金属粉と共に用いることにより、電磁波吸収材に難燃性を付与すると同時に、熱伝導率を向上させ、さらにマグネタイトの磁性特性付加による相乗効果により電磁波吸収材全体の電磁波吸収効果を向上させることができる。

[0061] また、マグネタイトの粒径分布 D_{50} は、0.1〜0.4 μ mが好ましい。マグネタイトの粒径分布 D_{50} をソフトフェライトの粒径分布 D_{50} の約10分の1にすることによりソフトフェライトの高充填を可能にすることができる。また、マグネタイトの粒径分布 D_{50} が0.1 μ m未満であると取り扱いが困難となり、0.4 μ mを超えるとソフトフェライトとの高充填が出来なくなる。

ここで、粒径分布 D_{50} とは、粒度分布計によって求められた粒径の小さい値から重量を累計して50%になったときの粒径の値の範囲を示すものである。

- [0062] マグネタイトの形状は特に限定されるものではなく、球状、繊維状、不定形状等の所望の形状にすることができる。本発明においては、高い難燃性を得るためには、八面体形状微粒子であることが好ましい。マグネタイトが八面体形状微粒子の場合は、比表面積が大きく難燃性付与効果が高い。
- [0063] 本発明の電磁波吸収材においては、電磁波吸収用充填剤として、無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライトとマグネタイトの組み合わせの複合剤を用いる場合は、無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライト60〜90重量%、マグネタイト3〜25重量%の組み合わせが好ましく、高抵抗高絶縁性の用途に好ましく用いられる。
- [0064] また、電磁波吸収用充填剤として、扁平軟磁性金属粉とマグネタイトの組み合わせの複合剤を用いる場合は、扁平軟磁性金属粉60〜70重量%、及びマグネタイト3〜10重量%の組み合わせが好ましく、2〜4GHzの周波数帯域において高電磁波吸収特性の用途に好ましく用いられる。
- [0065] さらに、電磁波吸収用充填剤として、ソフトフェライト、扁平軟磁性金属粉及びマグネタイトの組み合わせの複合剤を用いる場合は、無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライト40〜60重量%、扁平軟磁性金属粉20〜30重量%、及びマグネタイト3〜10重量%の組み合わせが好ましく、MHz〜10GHzの広帯域周波数特性の用途に好ましく用いられる。
- [0066] 本発明の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材において、架橋シリコーンゲルに対する電磁波吸収用充填剤の添加量は、架橋シリコーンゲル100重量部に対して、200〜800重量部である。電磁波吸収用充填剤の添加量が200重量部未満であると、エネルギー変換効率が劣り好ましくなく、800重量部を超えると押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材の流動性がなくなり、シリンジ等から押出すことができず好ましくない。
- [0067] 3. 押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材
- 本発明の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材は、架橋シリコーンゲルのマトリックスに電磁波吸収用充填剤を分散させた複合材である。通常シリコーンにフェライト、扁平軟磁性金属粉、マグネタイト等の無機フィラーを高充填すると粘度が高く

なりロール混練、バンバリー混練、ニーダー混練が困難になり、仮に混練を行なってもコンパウンドの粘度が高くなりやすいが、ソフトフェライトを無官能基系シラン化合物でその表面を処理することにより、混練等が容易にできる。さらに、通常シリコーンにフェライトを高充填しロール混練するとシリコーンのフェライトを保持する強度が不足し、まとまりがなくなり、更にロールにコンパウンドが粘着して均一なコンパウンドが出来ないが、ソフトフェライトを無官能基系シラン化合物でその表面を処理すると、架橋シリコーンゲル中への分散性に優れる。さらに、扁平軟磁性金属粉をマイクロカプセル化したものを用いる場合は、混練等をさらに容易にする効果を有する。

[0068] 本発明のグリース状架橋済電磁波吸収材の使用に際しては、押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材を充填・封入したシリンジ等の容器から押出し、必要とするシート状物等を使用できない個所等に塗布又は空間に流し込むか、押し込んで用いる。本発明で用いるグリース状架橋済電磁波吸収材は、自己保形性も有するので、塗布後、例え傾斜状態のような軽微な負荷を加えた状態で保持しておいても、そのままの形状を保つことができる特徴を有する。

[0069] なお、本発明において、「架橋済」という用語は、従来から用いられている未架橋のシリコーン樹脂とは異なる技術思想に基づくタイプの製品であることを意味し、「押出し可能な」という用語は、これを充填・封入したシリンジ等の容器から押出して使用することができ、押出して塗布する対象の形状が任意の形状であっても、そこに流し込むか、押し込むか、塗布するかのいずれかの使用を可能にすることを意味する。

[0070] 4. 容器

本発明の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材は、押出し可能な状態で容器に充填・封入して用いることができる。該容器としては、シリンジやチューブ等により代表され、流体収納部と、流体注入口、流体注出口、流体を注入または注出させるピストンや羽車、キャップ、シール等を有し、流体を貯蔵でき、流体の任意量を注入及び／又は注出できる機能を有する容器であれば、特に限定されない。例えば、チューブの場合、流体注入口と流体注出口を持っているタイプ、流体注入と流体注出を兼備し1つの口しか持たないタイプ、当初流体注入口と流体注出口を持っておりながら流体注入口は流体を注入した後は封鎖し流体注出口のみ残すタイプ、当初流

体注入口と流体注出口を持っておりながら流体を注入した後は両方を封鎖するタイプ、流体注入口や流体注出口を封鎖する手段が栓、回転溝つきキャップ、ヒートシール、シール張り付け等から選択されるタイプ等様々なタイプがある。

- [0071] なお、容器には、加熱手段、冷却手段、減圧手段、加圧手段、吸引手段、蒸発手段、モータ、油圧手段、空気圧手段、計量手段、防塵手段、取り扱い補助手段、表示手段、発生ガス放出手段、逆流防止手段、温度検知手段等が併設されていてもよい。最も多用されるものとしては、注射器のような形態の容器や、チューブがある。
- [0072] 本発明の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材容器においては、容器中に前記の架橋シリコーンゲル及び電磁波吸収用充填剤を充填・封入させる方法として、とくに限定されないが、例えば、次の2つの方法が例示できる。
- [0073] (1) 架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤を分散させるに際し、該架橋シリコーンゲルの原料物質と電磁波吸収用充填剤を混合中又は混合後に、加熱させて架橋済グリース状電磁波吸収材を得た後、該架橋済グリース状電磁波吸収材を容器に充填、封入する。この方法によれば、架橋シリコーンゲルの原料物質と電磁波吸収用充填剤を大きな容器にて大量に、混合、加熱させることができるため、生産効率の良い製造を行うことが可能となる。なお、シリンジやチューブ等の容器に充填、封入する際には、気泡を巻き込まないように脱気しながら行う必要がある。
- [0074] (2) 架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤を分散させるに際し、該架橋シリコーンゲルの原料物質と電磁波吸収用充填剤を混合して得られた混合液を容器に充填、封入した後、容器全体を加熱させて該容器中のシリコーンゲルを架橋させる。この方法によれば、架橋シリコーンゲルの原料物質と電磁波吸収用充填剤の混合物が粘度の低い液体にて、シリンジやチューブ等の容器に充填、封入でき、その際に気泡の混入をより防止することができ、なおかつより高品位状態で使用に供することが出来る。
- [0075] 5. 電磁波吸収方法

本発明の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材は、それを充填、封入した容器の出口から押し出され、電子機器を収納する筐体の放熱用開口部(スリット等)周辺に薄膜状に塗布し、放熱用開口部からの不要電磁波の輻射を抑制することができ

る。上記放熱用開口部を有する機器としては、例えば、パーソナルコンピュータ(PC)、DVD駆動機、テレビジョン(TV)等が挙げられる。

実施例

[0076] 以下に、本発明について実施例及び比較例を挙げてさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの実施例に特に限定されるものではない。なお、実施例中の物性値は、下記の方法で測定した。

(1) 拡散現象(滲み現象)の試験方法: ガラス板2枚の間に架橋済グリース状電磁波吸収材50gを入れ、ガラス板2枚の間隔が2mmとなるように圧力を加え、架橋済グリース状電磁波吸収材の厚みを2mmとして、その後は圧力を加えないで、水平状態と傾斜状態に設置した。次いで、環境試験器にて-4℃を30分、100℃を30分のサイクルで300時間の連続試験を行い、その後、電磁波吸収材の状態を確認した。

(2) 稠度: JIS K2220 1/4コーンに準拠して求めた。

(3) 磁性損失(透磁率): 透磁率&誘導率測定システム(アンリツ&キーコム社製Sパラメーター方式同軸管 ϵ_r , μ_r 測定器システム)を用いて測定した。

(4) 体積抵抗: JIS K 6249に準拠して測定した。

(5) 絶縁破壊強度: JIS K 6249に準拠して測定した。

(6) 熱伝導率: QTM法(京都電子工業株式会社)に準拠して求めた。

(7) 難燃性: UL94に準拠して測定した。

(8) 耐熱性: 150℃恒温下に放置して、針入度、熱伝導率を測定し、経時変化を観察。変化が観察されるまでの時間。

[0077] 実施例1

稠度(JIS K2220 1/4コーン)130に硬化しうる付加反応型シリコーンゲル(SIG5000(製品名): 信越化学工業(株)社製)12重量%、粒径分布 D_{50} 1~10 μm のNi-Zn系ソフトフェライト(BSN-714(商品名): 戸田工業(株)製)をメチルトリメトキシシランで表面処理したソフトフェライト83重量%、粒径分布 D_{50} 0.1~0.4 μm の八面体形状マグネタイト微粒子(KN-320(商品名): 戸田工業(株)製)5重量%を反応容器中で真空脱泡下で均一に分散させ、内容積30cm³、注出口断面積2mm²のシリンジに真空脱泡下で充填し、80℃で30分間、シリンジ全体を加熱し架橋させ

、本発明の架橋済グリース状電磁波吸収材を充填・封入したシリンジを得た。このシリンジのピストンを親指で軽くおしたところ、架橋済グリース状電磁波吸収材が注出口から吐出することができた。この架橋済グリース状電磁波吸収材を上記の方法で試験し、評価した。

水平状態にしたものは、周辺はそのままの位置に留まり拡散現象(滲み現象)は認められなかった。また、傾斜状態にしたものも、液垂れ現象は認められなかった。更に、架橋済グリース状電磁波吸収材は、経時変化が非常に少なかった。

なお、この架橋済グリース状電磁波吸収材の評価結果を表1に示す。また、磁性損失は、0.5〜10GHzまでの範囲について測定したところ、図1に示すAであった。

[0078] 実施例2

稠度(JIS K2220 1/4コーン)130に硬化しうる付加反応型シリコーンゲル(SIG5000(製品名):信越化学工業(株)社製)20重量%、粒径分布 D_{50} 1〜10 μm のNi-Zn系ソフトフェライト(BSN-714(商品名):戸田工業(株)製)をメチルトリメトキシシランで表面処理したソフトフェライト50重量%、粒径分布 D_{50} 8〜42 μm 、自己酸化性0.26%の扁平軟磁性金属粉25重量%、粒径分布 D_{50} 0.1〜0.4 μm の八面体形状マグネタイト微粒子(KN-320(商品名):戸田工業(株)製)5重量%を反応容器中で真空脱泡下で均一に分散させ、内容積30 cm^3 、注出口断面積2 mm^2 のシリンジに真空脱泡下で充填し、80℃で30分間、シリンジ全体を加熱し架橋させ、本発明の架橋済グリース状電磁波吸収材を充填・封入したシリンジを得た。このシリンジのピストンを親指で軽くおしたところ、架橋済グリース状電磁波吸収材が注出口から吐出することができた。この架橋済グリース状電磁波吸収材を上記の方法で試験し、評価した。

水平状態にしたものは、周辺はそのままの位置に留まり拡散現象(滲み現象)は認められなかった。また、傾斜状態にしたものも、液垂れ現象は認められなかった。更に、架橋済グリース状電磁波吸収材は、経時変化が非常に少なかった。

なお、この架橋済グリース状電磁波吸収材の評価結果を表1に示す。また、磁性損失は、0.5〜10GHzまでの範囲について測定したところ、図1に示すBであった。

[0079] 比較例1

表面処理を行わないソフトフェライトを実施例1で用いたシリコーンゲルに添加し硬化テストを実施した。評価結果を表1に示す。ソフトフェライトの添加量が20重量%で硬化阻害を起こし架橋しなく、磁性損失(1GHz)は0.5と低かった。

[0080] 比較例2

表面処理を官能基系シラン化合物であるエポキシトリメトキシシランで行ったソフトフェライトを用いた以外は、実施例1と同様にして電磁波吸収材を得て、その評価を行った。評価結果を表1に示す。耐熱性は1000時間以下と低かった。

[0081] 比較例3

シリコーンゲルの架橋を行わない以外は、実施例1と同様にして電磁波吸収材を得て、その評価を行った。評価結果を表1に示す。実施例1と同様な拡散現象(滲み現象)の試験結果は、水平状態にしたものは、周辺はそのままの位置に留まることなく拡散現象(滲み現象)が認められた。しかも、傾斜状態にしたものは、液垂れ現象も認められた。さらに、架橋済でないために経時変化が認められた。

[0082] 比較例4

シリコーンゲルの架橋を行わない以外は、実施例2と同様にして電磁波吸収材を得て、その評価を行った。評価結果を表1に示す。比較例3と同様に拡散現象(滲み現象)、液垂れ現象、及び経時変化が認められた。

[0083] [表1]

			実施例		比較例			
			1	2	1	2	3	4
電磁波 吸収材 の組成	D ₅₀	μm	1~10	1~10	1~10	1~10	1~10	1~10
	表面処理剤	—	メチルトリメキシ シラン	メチルトリメキシ シラン	無処理	エポキシトリメ キシラン	メチルトリメキシ シラン	メチルトリメキシ シラン
	表面処理後のpH		<8.2	<8.2	>8.5	<8.2	<8.2	<8.2
	配合量	wt%	83	50	20(限界)	83	83	50
	D ₅₀	μm	—	8~42	—	—	—	8~42
	配合量	wt%	0	25	0	0	0	25
	D ₅₀	μm	0.1~0.4	0.1~0.4	—	0.1~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4
	配合量	wt%	5	5	0	5	5	5
	稠度	—	130	130	130	130	130	130
	配合量	wt%	12	20	80	12	12	20
電磁波 吸収材 の評価	磁性損失(図1)	μ"	A	B	0.5(1GH)	—	—	—
	体積抵抗	Ωm	2×10 ¹¹	10 ⁷	—	2×10 ¹¹	—	—
	絶縁破壊強度	KV/mm	4.5	0.2	—	4.5	—	—
	熱伝導率	W/m・K	1.2	0.8	—	1.2	—	—
	比重	—	2.8	3.0	—	2.8	—	—
	稠度	—	80	50	—	80	—	—
	難燃性(UL94)	—	V-0相当	V-0相当	—	V-0相当	—	—
	耐熱性(150°C)	Hr	>1000	>1000	—	<1000	—	—
	拡散、液垂れ現象	—	なし	なし	—	なし	あり	あり

産業上の利用可能性

[0084] 本発明の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材は、架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤を均一に封じこめることができるため、配合量を多くしても分離したり偏在することがなく電磁波吸収能を高めることができる。また、チューブや


シリンジ等の容器に入れることができ、チューブを手で握ったり、シリンジのピストンをエアの力で押す程度の弱い力で押し出すことが可能であり、押し出し後は、力を加え任意の形状にかたちづくることができ、それを適用した機器内で拡散現象（滲み現象）は起こらずたとえ傾斜状態で保持しておいても、そのまま放置しておくかぎり形状をそのままに保つことができる性質（自己保形性）を持ち、架橋済みであるため経時変化が少ないという特徴を有している。したがって、筐体の開口部周辺における不要電磁波の吸収を単なる薄塗布だけで、ノイズの放射効率を低減することができ、二次加工と複雑な貼り付け作業を必要とした従来法に比し、大幅なコストダウンに連結させることができる。

請求の範囲

- [1] 架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤を分散してなる架橋済グリース状電磁波吸収材であって、該架橋済グリース状電磁波吸収材は、流動性でありながら自己保形性をもち、電磁波吸収用充填剤を架橋シリコーンゲル100重量部に対して、200〜800重量部含有することを特徴とする押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材。
- [2] 架橋シリコーンゲルが、稠度が50〜200(JIS K2220 1/4コーン)であることを特徴とする請求項1に記載の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材。
- [3] 電磁波吸収用充填剤が、電磁波吸収剤と難燃剤の混合物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材。
- [4] 電磁波吸収剤が無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライト及び／又は扁平軟磁性金属粉であることを特徴とする請求項3に記載の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材。
- [5] 無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライトがジメチルジメトキシシランまたはメチルトリメトキシシランで表面処理したソフトフェライトであることを特徴とする請求項4に記載の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材。
- [6] 無官能基系シラン化合物で表面処理されたソフトフェライトのpHが8.5以下であることを特徴とする請求項4又は5に記載の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材。
- [7] 難燃剤がマグネタイトであることを特徴とする請求項3〜6のいずれか1項に記載の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材。
- [8] 請求項1〜7のいずれか1項に記載の押出し可能な架橋済グリース状電磁波吸収材が充填、封入されてなる容器。
- [9] 容器がシリンジ又はチューブ形状であることを特徴とする請求項8に記載の容器。
- [10] 架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤を分散させるに際し、該架橋シリコーンゲルの原料物質と電磁波吸収用充填剤を混合中又は混合後に、加熱させ架橋済グリース状電磁波吸収材を得た後、該架橋済グリース状電磁波吸収材を容器に充填、封入することを特徴とする請求項8又は9に記載の容器の製造方法。

- [11] 架橋シリコーンゲル中に電磁波吸収用充填剤を分散させるに際し、該架橋シリコーンゲルの原料物質と電磁波吸収用充填剤を混合して得られた混合液を容器に充填、封入した後、容器全体を加熱させて該容器中のシリコーンゲルを架橋させることを特徴とする請求項8又は9に記載の容器の製造方法。
- [12] 請求項8又は9に記載の容器に充填、封入された架橋済グリース状電磁波吸収材を筐体の放熱用開口部周辺に薄膜状に塗布し、放熱用開口部からの不要電磁波の輻射を抑制する不要電磁波の吸収方法。

[図1]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/015489

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H05K9/00, H01F1/375, H01F1/34, C08L83/05, C08L83/07,
C10M107/50, C10M125/10, C10M139/04, C10N10/16,
C10N20/00, C10N30/08, C10N40/14, C10N50/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H05K9/00, H01F1/375, H01F1/34, C08L83/05, C08L83/07,
C10M107/50, C10M125/10, C10M139/04, C10N10/16,
C10N20/00, C10N30/08, C10N40/14, C10N50/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 11-54985 A (Tokin Corp.), 26 February, 1999 (26.02.99), Par. Nos. [0007] to [0013], [0019]; Fig. 4 (Family: none)	1, 2 3-12
Y	JP 2002-296940 A (GE Toshiba Silicones Co., Ltd.), 09 October, 2002 (09.10.02), Par. No. [0010] (Family: none)	4-12
Y	EP 1372162 A1 (SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.), 17 December, 2003 (17.12.03), Par. No. [0038] & WO 02/075755 A1 & US 2004/054029 A1 & JP 2002-280207 A	3-12

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
24 December, 2004 (24.12.04)

Date of mailing of the international search report
18 January, 2005 (18.01.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/015489

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 6-40301 A (Toyo Tire and Rubber Co., Ltd.), 15 February, 1994 (15.02.94), Par. No. [0009] (Family: none)	7-12
Y	JP 2002-217586 A (Sony Corp.), 02 August, 2002 (02.08.02), Par. Nos. [0033], [0034] (Family: none)	8-12
A	JP 11-258623 A (Toshiba Corp.), 24 September, 1999 (24.09.99), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)	1-12
A	JP 2002-72668 A (Canon Inc.), 12 March, 2002 (12.03.02), Par. No. [0031] (Family: none)	4-12

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H05K9/00, H01F1/375, H01F1/34, C08L83/05, C08L83/07, C10M107/50, C10M125/10, C10M139/04, C10N10/16, C10N20/00, C10N30/08, C10N40/14, C10N50/10

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H05K9/00, H01F1/375, H01F1/34, C08L83/05, C08L83/07, C10M107/50, C10M125/10, C10M139/04, C10N10/16, C10N20/00, C10N30/08, C10N40/14, C10N50/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2004年
日本国登録実用新案公報 1994-2004年
日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 11-54985 A (株式会社トーキン) 1999. 02. 26 段落【0007】-【0013】、【0019】、第4図 (ファミリーなし)	1, 2 3-12
Y	JP 2002-296940 A (ジーイー東芝シリコン株式会社) 2002. 10. 09 段落【0010】 (ファミリーなし)	4-12

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24. 12. 2004

国際調査報告の発送日

18.01.05

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

川内野 真介

3S

3022

電話番号 03-3581-1101 内線 3351

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	EP 1372162 A1 (SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY, LTD.) 2003. 12. 17 段落【0038】 & WO 02/075755 A1 & US 2004/054029 A1 & JP 2002-280207 A	3-12
Y	JP 6-40301 A (東洋ゴム工業株式会社) 1994. 02. 15 段落【0009】 (ファミリーなし)	7-12
Y	JP 2002-217586 A (ソニー株式会社) 2002. 08. 02 段落【0033】 , 【0034】 (ファミリーなし)	8-12
A	JP 11-258623 A (株式会社東芝) 1999. 09. 24 全文, 第1-4図 (ファミリーなし)	1-12
Y	JP 2002-72668 A (キヤノン株式会社) 2002. 03. 12 段落【0031】 (ファミリーなし)	4-12